



Rivestimento incapsulante ausiliario di tipo D per la rimozione dell'amianto (con ATTESTATO DI CONFORMITA' GFC Chimica cod. 25090808 del 08/10/2008).

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

## CARATTERISTICHE:

**ASBESTOS-FIX D** è un rivestimento incapsulante ausiliario di tipo D per la rimozione dell'amianto, con ATTESTATO DI CONFORMITA' GFC Chimica cod. 25090808 del 08/10/2008. Composto da una dispersione polimerica in soluzione acquosa, il prodotto consolida i prodotti contenenti amianto a supporto degli interventi di rimozione e smaltimento.

Il prodotto, è idoneo ad essere utilizzato come rivestimento incapsulante tipo "D" sulla base di quanto previsto dal D.M. 20 agosto 1999; possiede tutti i requisiti previsti dal Decreto del Ministero della Sanità (Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27/03/92 n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

## CAMPI D'IMPIEGO:

**ASBESTOS-FIX D** viene impiegato come rivestimento incapsulante ausiliario di tipo D per bloccare la dispersione delle fibre libere di amianto. Il prodotto impedisce il distacco delle fibre assicurando agli operatori la sicurezza necessaria prevista dalla legge durante tutte le operazioni di rimozione.

**ASBESTOS-FIX D** indurisce velocemente formando un film di notevole spessore impermeabile di colore blu.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

Irrorare con opportuni mezzi, (pompe a pressione, pistole a spruzzo elettriche, a rullo o a pennello, etc..) su manufatti contenenti amianto. Dopo aver irrorato circa 180-200 g/m<sup>2</sup>, si viene a formare sulla superficie del manufatto una pellicola elastica di colore blu a contrasto con il colore di sottofondo. Per contenere al massimo la dispersione delle fibre di amianto libere, si consiglia di operare l'applicazione di **ASBESTOS-FIX D** in due fasi: applicando una prima mano prima di procedere alla rimozione di chiodi, viti di fissaggio, ganci etc..., seguita da una seconda mano, avendo cura di irrorare le parti precedentemente protette dalle strutture di fissaggio o dalle travi portanti.

## RACCOMANDAZIONI:

- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.



Rivestimento incapsulante ausiliario di tipo D per la rimozione dell'amianto (con ATTESTATO DI CONFORMITA' GFC Chimica cod. 25090808 del 08/10/2008).

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.
- Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le superfici per il tempo necessario alla completa essiccazione del prodotto.
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.

**DATI TECNICI:**

<b>Essiccazione a 20°C</b>	Superficiale 1-3 ore
<b>Consumo</b>	0,180 - 0,200 l/m <sup>2</sup>
<b>Aspetto</b>	Liquido blu
<b>Peso specifico</b>	1 ± 0,05 kg/l
<b>Residuo secco a 105°C</b>	17%±1%
<b>Solvente</b>	Acqua (prima dell'essiccazione)
<b>Confezioni</b>	20 l – 5 l
<b>Tinta</b>	Blu

**Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:**

g) primer;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 30 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: 30 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.