



Scheda Tecnica: Art 0103 **CANDIDA**

Data Aggiornamento 06/04/2016

Idropittura traspirante per interni semilavabile di qualità superiore.

CARATTERISTICHE:

Idropittura a base di resine sintetiche emulsionate in fase acquosa, biossido di titanio, cariche e pigmenti, speciali e additivi che ne migliorano l'applicazione. Di natura tixotropica, **CANDIDA** presenta, una volta essiccata, una finitura di aspetto bianco opaco, lievemente porosa, compatta e non sfarinante. La pittura, di rapida essiccazione, è atossica, esente da ammoniaca, non presenta odori sgradevoli ed è di facile applicazione sia per l'utilizzo professionale che per il fai da te. **CANDIDA** è dotata di un elevato grado di permeabilità al vapore, si distingue per le spiccate caratteristiche di copertura, bianchezza e resistenza allo sfregamento. La buona raffinazione rende la pittura particolarmente indicata anche per l'applicazione con apparecchiatura airless oltre che a rullo o pennello.

CAMPI D'IMPIEGO:

CANDIDA si presta ad un impiego universale per la tinteggiatura di interni in edilizia sia civile che industriale. È quindi particolarmente indicata su intonaci civili, cementi preconfezionati, vecchie pitture in dispersione purché non sfarinanti; per la tinteggiatura di cucine, bagni, cantine, soffitti, camere, magazzini, complessi edilizi industriali ecc.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

Spazzolare, raschiare, e stuccare le superfici ove si renda necessario. Asportare eventuali vecchie pitture in fase di distacco, isolare opportunamente precedenti tinteggiature alla calce o altri supporti non idonei all'applicazione diretta. Evitare l'applicazione su supporti non assorbenti. In caso di presenza di macchie di umidità, fumo, nicotina, applicare prima un idoneo neutralizzante. Supporti particolarmente polverosi, sfarinanti o assorbenti vanno preventivamente consolidati con **PRIMER A**. Data la natura tixotropica del prodotto si raccomanda di mescolare bene a fondo prima di diluire. In caso di colorazione aggiungere il pigmento prima della diluizione. Diluire con acqua: 1° mano 40 - 50% in volume (10 parti di pittura + 4 - 5 parti di acqua), 2° mano 30 - 40% in volume (10 parti di pittura + 3 - 4 parti di acqua). Applicare a pennello, rullo o airless. Per l'applicazione ad airless dare due mani in sovrapposizione a copertura totale. Per l'applicazione a rullo o pennello dare due o tre mani intervallate di 8 - 12 ore.

RACCOMANDAZIONI:

- **Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia**
- **perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.**
- **Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C)**
- **Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.**
- **Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%**
- **Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5 °C**
- **Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.**

DATI TECNICI:

DILUIZIONE	40-50% prima mano 30-40% seconda mano
CONSUMO PER MANO ESSICAZIONE A 20°C	0,110 - 0,130 l / m ² Fuori polvere 30'- 1 h circa, in profondità 8-16 h
RESIDUO SECCO A 105°C VISCOSITA' (UNI EN ISO 2555:2002)	71,0±1,0% 32000 ± 6000 cPs
DENSITA' (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,68 ± 0,05 kg/l
pH	8,5 ± 1
BRILLANTEZZA (UNI EN ISO 2813:2002)	Opaco (riflettanza < 10 geom 85°)
GRANULOMETRIA (UNI EN ISO 1062-1:2005)	Fine
COLORI	Bianco
CONFEZIONI	14 l - 4 l

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

a) pittura opaca per pareti e soffitti interni;
Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 30 g/l
Valore max C.O.V. nel prodotto: 21 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0103 CANDIDA

Tinteggiatura con idropittura semilavabile per interni di qualità superiore **CANDIDA**, traspirante, antimuffa, data a pennello o rullo in due mani previa spazzolatura e carteggiatura ed eventuale stuccatura ove necessari.

Colorificio MP S.r.l.

Mod. 51
Rev. 03
27.09.2011

Via G.Pastore, 2 Viserba 47922 - Rimini (Italia)
Tel. +39 0541 734086 Fax +39 0541 734282
mp@colorificiomp.it www.colorificiomp.it