



Rivestimento murale per facciate ad effetto graffiato  
 marcato CE secondo la norma EN 15824.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 25/02/2022

## CARATTERISTICHE:

**PLASTOM GRAFFIATO** e' un rivestimento murale costituito da un legante in dispersione, graniglie di marmo e quarzo selezionate, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione e idrorepellente.

**PLASTOM GRAFFIATO** e' caratterizzato da un buon grado di elasticità permanente, idrorepellenza, essiccazione rapida e bilanciata del film. E' atossico, inodore e non e' infiammabile.

## CAMPI D'IMPIEGO:

**PLASTOM GRAFFIATO** e' particolarmente indicato per rivestire facciate con una finitura di piacevole grado estetico, resistente agli agenti atmosferici, all'urto e all'abrasione e dotata di idrorepellenza. Previa preparazione **PLASTOM GRAFFIATO** si puo' applicare su calcestruzzo, intonaco civile, cemento preconfezionato, vecchie pitture, intonaci rustici, sistemi termoisolanti a cappotto.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Predisporre i ponteggi in modo da consentire l'applicazione continua Predisporre il ponteggio in modo da consentire l'applicazione continua fino ad interruzioni architettoniche. Raschiare, spazzolare ed asportare vecchie pitture o parti di intonaco non ben aderenti. Applicare su pareti sane, asciutte e pulite. Risanare preventivamente eventuali infiltrazioni di umidità. Applicare una mano di **RESINPOL** su supporti ben aderenti e assorbenti. In caso di screpolature, microlesioni, piccoli fori, intonaci rustici o non ben livellati procedere a stuccatura con **INTOCHEM STUCCO**, in casi piu' difficili di screpolature intervenire con **RASELAST**. Attendere circa 2-3 gg dopo la rasatura con **INTOCHEM STUCCO** e 1 - 2 gg dopo **RASELAST**. Applicare una mano di fondo con **QUARZITE FINISH EXTRA** nella stessa tinta di **PLASTOM GRAFFIATO**, diluita con acqua in ragione del 20 - 25% e steso a pennello o rullo. Attendere l'essiccazione della mano di fondo. Stendere **PLASTOM GRAFFIATO** con frattone d'acciaio inox in modo omogeneo quindi ripassare fratazzando con pressione costante al fine di uniformare il prodotto sulla superficie. Lavare di tanto in tanto la spatola con acqua.

## RACCOMANDAZIONI:

- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5 gradi C.).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8 gradi C. e + 35 gradi C. e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5 gradi C.



Rivestimento murale per facciate ad effetto graffiato  
 marcato CE secondo la norma EN 15824.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 25/02/2022

- Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Predisporre i ponteggi in modo da poter dare esecuzione continuativa all'opera fino a interruzioni architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazioni.
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Data la casistica complessa degli interventi in caso di necessità interpellare il nostro Servizio Tecnico.

## DATI TECNICI:

<b>Essiccazione a 20°C</b>	Fuori polvere 4 - 5 ore, in profondità 12 - 16 ore. Attenzione: tali valore possono alterarsi considerevolmente con il variare della temperatura, dell'umidità relativa e dello spessore applicato.
<b>Consumo</b>	2 - 2,2 Kg/m <sup>2</sup> per mano
<b>Residuo secco a 105°C</b>	82,5% ± 1%
<b>Granulometria</b>	Diametro max 1,5 mm.
<b>pH</b>	8
<b>Conservabilità</b>	12 mesi
<b>Aspetto del film essiccato</b>	Rustico opaco
<b>Solvente (per il prodotto fresco)</b>	Acqua
<b>Colori</b>	Bianco; "I Colori del Colore", "Tecnologie per facciate".
<b>Confezioni</b>	25 kg

### Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 40 g/l.

Valore max C.O.V. nel prodotto: 35 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

Art.0301

# Plastom Graffiato



Rivestimento murale per facciate ad effetto graffiato  
marcato CE secondo la norma EN 15824.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 25/02/2022

## VOCE DI CAPITOLATO: Art 0301 PLASTOM GRAFFIATO

Applicazione di **PLASTOM GRAFFIATO** rivestimento muralea spessore per la protezione e finitura decorativa di pareti esterne marcato CE secondo la norma EN 15824, caratterizzato da buona elasticità, resistenza alla luce, agli agenti atmosferici ed all'usura. Dato a spatola previa applicazione di una mano di **RESINPOL**, fissativo di fondo a solvente, traspirante, impregnante, consolidante, in caso di applicazione su vecchie pitture o rivestimenti; oppure in alternativa, su intonaci nuovi e rasature, previa applicazione di **SMARTCOAT EXTRAFINE 0,1 mm**, primer acrilico pigmentato strutturante, uniformante, con buona resistenza e potere consolidante.